G E R A M I N FD 40

Кисело течно средство за одмастување на алуминиумски челични, инокс и метални површини во металофарбарска индустрија

Состав и кар актеристики

GERAMIN FD 40 е кисело течно средство за одстранување на површински оксидирани слоеви и разредување на р гјата,кои после одмастувањето , површините се испираат со вода. Се препорачува за одмастување на алуминиум , црн лим,челик, ја одстранува корозијата и не го нагризува основниот материјал . После реакцијата со р гјата на металот, се формира неутрален и стабилен фосфатно-органски комплексен слој на површината на истиот.

Употреба

GERAMIN FD 40 се применува за одмастување на лимови во метална индустрија пред фарбање или емајлирање , за редовно чистење на метални површини на температура од од 60 - 70 С, во воден раствор со предходен алкален процес , и на сите места каде не е можен процес на пескарење,како на пример :челични конструкции на хали ,штрафовска роба, кади припрема на казани од бојлери ауто површини и др.После употребата со **GERAMIN FD 40** , површините се испираат со водоводна вода.

GERAMIN FD 40 спаѓа во групата на **IV** група **ОТРОВИ** и при перење со истиот треба да се земат во предвид заштитни мерки кои важат за работа со материјали кои нагризуваат,а тоа се заштитни нараквици , наочари и заштитна облека, и треба да се приддржува и користи во целост до **упатството за ракување со киселини по стандард :R-21/25,R-41,S-2,S-46.**

Физичко хемиски карактеристики

- Содржи слабо пенливи , површински активни материи.
- Се користи со разблажена вода во однос од 5л. /100 л.вода во зависност од начинот на третирање на одмастивачот, во услови пред фарбање во комбинација со алкален одмастувач од програмата на **GERAMIN**.
- Изглед ----------бистра безбојна течност.
- pH 5 % емулзија ---------- 4,19.

Складирање

Да се складира во простории со температура над 5. **С,** заштитени од влага и пожар, да не се изложува на температури под 0 ,С и на сонце .Паковање 50 лит и 208 лит.

Начин на користење

GERAMIN FD 40 се нанесува на површините со шприцање, премачкување или потопување . Се остава да делува на валканите површини од 15 - 30 мин После тоа , добро се испира со водоводна вода.

Се произведува по интерна норма.

Electrolux